

Conquest

Металлизированное защитное покрытие для твердых полов



Назначение и свойства:

Защитная металлизированная блестящая эмульсия для "тяжелых" зон. Быстро высыхает, быстро полируется, экономичная в обслуживании. Не требует специальных поддерживающих средств. Специальная формула предотвращает потемнение и образование темных пятен на поверхности и не теряет блеск в условиях регулярной чистки. Высочайший блеск легко достигается с использованием высокоскоростных и ультра высокоскоростных полировщиков. Conquest сохраняет блеск практически при любых условиях. Сухой остаток 20%. pH-9,1.

Области применения

Применяется на любых водостойких щелочестойких твердых и эластичных напольных поверхностях: граните, мраморе, бетонных поверхностях, террацо, котто, ПВХ, линолеуме, резине. Применению для защиты не пористых поверхностей должна предшествовать проба на прилипание.

Применение:

Перед использованием средства обязательно удалите мусор, пропылесосьте, промойте и хорошо просушите поверхность. Канистру перед применением взболтайте. Нанести без разведения на поверхность и равномерно распределить тонким слоем, с помощью плоского мопа. НЕ ДОПУСКАТЬ ВАСЫХАНИЯ МОПА. Пробку канистры закрывать сразу.

• Нанесение защитного слоя

1. В зависимости от видов загрязнений (послестроительные, жировые загрязнения) тщательно промойте (удалите старый лак) пол соответствующим средством.
2. Промойте чистой водой и полностью просушите поверхность.
3. Вылейте на пол около 300 мл средства и равномерно распределите его специальной шубкой, или микрофибровым мопом, тонким слоем по участку площадью порядка 10 – 15 м².
4. Незамедлительно приступайте к нанесению аналогичным образом раствора на соседний участок пола. Двигайтесь от стены к стене и покрывайте пол полосами не шире 2-х метров. Действуйте быстро, чтобы полосы сливались между собой.
5. Перед повторным нанесением сделайте выдержку 20 – 30 минут, необходимую для высыхания очередного слоя. Только хорошо просохшие слои образуют прочную блестящую поверхность. До полного высыхания последнего слоя (порядка 2-х часов) по покрытию не ходить. Мокрую уборку проводить не ранее чем через 12 часов, после полного высыхания последнего слоя.
6. Нанесите 2 – 4 слоя. Для равномерного высыхания защитного покрытия: отключить систему подогрева пола, закрыть окна и двери.
7. По окончании работы моп промойте под струей воды.
8. Через 2 часа, после полного высыхания последнего слоя, отполируйте поверхность высокоскоростной полировочной машиной (от 1500 об/мин).




• Спрей – Клининг

1. Наполните распылитель нейтральным чистящим средством например Floor Cleaner.
2. Нанесите средство с помощью распылителя на загрязненный участок пола и приступайте к обработке с помощью однодисковой машины с красным падом.
3. Загрязненные пады переворачивайте, потом заменяйте чистыми.
4. Оставшиеся после спрей-чистки высохшие мутные (белёсые) следы затираются чистым красным или белым падом.
5. Остатки пыли после полировки собрать сухим мопом или пылесосом.
6. Грязные пады замочите в растворе средства Floor Stripper 1:16 на 20 – 30 мин, промойте под струей воды, стряхните и просушите.



• Восстановление защитного слоя

9. Спрей – клининг изношенного участка.
10. Разведите Restorit в холодной воде (1:4) 250 мл на 1 л воды.
11. Промойте чистой водой и полностью просушите поверхность.
12. Вылейте на пол около 300 мл средства и равномерно распределите его специальной шубкой, или микрофибровым мопом, тонким слоем по участку площадью порядка 10 – 15 м².
13. Перед повторным нанесением сделайте выдержку 20 – 30 минут, необходимую для высыхания очередного слоя. Только хорошо просохшие слои образуют прочную блестящую поверхность. До полного высыхания последнего слоя (порядка 2-х часов) по покрытию не ходить. Мокрую уборку проводить не ранее чем через 12 часов, после полного высыхания последнего слоя.
14. Нанесите 2 – 3 слоя. Для равномерного высыхания защитного покрытия: отключить систему подогрева пола, закрыть окна и двери.
15. По окончании работы моп промойте под струей воды.
16. Через 2 часа, после полного высыхания последнего слоя, отполируйте поверхность высокоскоростной полировочной машиной (от 1500 об/мин).



Расход на 1 кв. метр:

Хранение:

Хранить при температуре от 5°C до 30°C. Не допускать замерзания. Срок хранения 2 года.

